

## PaliChem CA 7020 cross

### Отвердитель для полиуретановых красок

Отвердитель для водных двухкомпонентных полиуретановых высокоглянцевых красок и грунтовок с высокой износостойкостью.

### Применение

Второй компонент в двухкомпонентных полиуретановых грунтовках, красках и эмалях.

Обеспечивают высокую скорость сушки лакокрасочного покрытия с быстрым набором твердости. Повышает вязкость краски.

### Технические характеристики

Сухой остаток	100% по весу
Плотность (уд. вес)	1.14 кг/литр
Вязкость (DIN 4 при 20 °С)	> 300 сек

### Подготовка поверхности

Специальная подготовка поверхности не требуется.

### Подготовка продукта

Для приготовления рабочей смеси в краску или лак при интенсивном перемешивании (1000-1500 об/мин) добавляют отвердитель, после чего при той же интенсивности перемешивают в течении 2 - 3 мин.

Вводится в краску в соотношении 5-15% по весу, непосредственно перед началом работ.

При необходимости разбавляется профильтрованной водой. Время жизни готовой смеси составляет 2-3 часа.

### Оборудование и технология нанесения

Специальное оборудование не требуется.

### Сушка

При температуре сушки 18-20 °С и относительной влажности 50-70%.

### Хранение

Отвердители гигроскопичны, следует хранить в особо плотно закрытой таре. Хранить в прохладном месте при +5-35 °С. Не замораживать и не нагревать! Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

### Упаковка

Продукция поставляется в пластиковых емкостях по 5 и 0,5 литра. В негерметичной таре

отвердитель очень быстро кристаллизуется и приходит в негодность.

### Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой. Беречь от детей!

### Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Продукт экологически безопасен, не содержит растворителей, но не следует сливать в сточные воды и водоёмы.

### Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50, тел/факс: +7 (81371) 98453, 99258  
<http://www.palina-coatings.ru>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.