

PaliChem CA 7430 cross

Универсальный сшиватель для красок

Универсальный многофункциональный сшиватель (кросслинкер) азиридинового типа для водных лакокрасочных материалов.

Применение

Повышение межслойной адгезии и эксплуатационных свойств у акриловых и полиуретановых лакокрасочных материалов. Используется только для промышленных целей.

Сшиватель вводится в готовые к нанесению водные лакокрасочные материалы. Хорошо совмещается с водой.

Не влияет на прозрачность и глянец покрытия.

Технические характеристики

Сухой остаток	100% по весу
Плотность (уд. вес)	1,08 кг/литр
Вязкость (DIN 4 при 20 °C)	15-40 сек
Разбавитель	вода
Класс опасности	токсичен

Подготовка продукта

Количество вводимого сшивателя составляет от 1 до 3% по весу, следует придерживаться рекомендаций по технологии покраски конкретным лакокрасочным материалом. Следует избегать ввода большего количества кросслинкера, чем рекомендовано.

Время жизни окрасочного состава после введения сшивателя составляет 1-2 дня. По истечении указанного времени краска больше не пригодна к использованию.

Оборудование и технология нанесения

Инструмент и оборудование от универсального сшивателя замывается спиртом или смесью воды и спирта.

Сушка

Сшиватель гигроскопичен, его следует хранить в плотно закрытой таре. При взаимодействии с водой постепенно теряет реакционную способность.

Хранение

Хранить в прохладном месте при 5-35 °C. Не замораживать! Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Упаковка

Продукция поставляется в пластиковых емкостях по 5 и 0,5 литра.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Не сливать в водоемы, сточные воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50, тел/факс: +7 (81371) 98453, 99258
<http://www.palina-coatings.ru>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.