

PaliChem PA 7800 prom

Промотор адгезии к стеклу

Жидкий прозрачный раствор со слабым запахом, без посторонних включений, гигроскопичен. Обеспечивают химическую связь акриловых и полиуретановых красок с подложками различной химической природы: стекло, керамика.

Применение

Промотор адгезии по стеклу применяется как дополнительный компонент к специальным водным акриловым и полиуретановым краскам и эмалям промышленного назначения.

Количество вводимого промотора составляет от 3 до 6% по весу, следует придерживаться рекомендаций по технологии покраски конкретным лакокрасочным материалом. Увеличивать количество вводимого промотора по стеклу не рекомендуется.

Технические характеристики

Сухой остаток	100% по весу
Плотность (уд. вес)	1,02 кг/литр
Разбавитель	вода

Подготовка продукта

Промотор адгезии по стеклу **PaliChem PA 7800 prom** вводится в колерованные краски при интенсивном механическом перемешивании. Рекомендуется использовать перемешивающее оборудование с фрезой, обеспечивающее скорость вращения 1000-2000 оборотов в минуту

Не разбавляется. Не требует фильтрации. Время жизни состава после введения промотора составляет 8–10 часов. По истечении указанного времени к использованию краска больше не пригодна, хоть изменение внешнего вида краски и не происходит.

Оборудование и технология нанесения

Электронные весы, шприц без резинового поршня, фреза, пластиковая тара для отбора и смешивания промотора. Инструмент и оборудование от промотора по стеклу замывается спиртом или смесью воды и спирта.

Сушка

Промотор гигроскопичен, его следует хранить в плотно закрытой таре. При соприкосновении с водой постепенно теряет реакционную способность.

Хранение

Хранить в прохладном месте при 5-35 °С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Упаковка

Промоторы поставляются в пластиковых емкостях 0.1, 0.5 и 5 литров.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадении в глаза и на кожу немедленно смыть водой. Беречь от детей!

Утилизация

Остатки продукта смешать с водой 1 к 10, через 2 суток утилизировать в водопровод.

Сервис

+7(81371) 98453, 99258; +7(921)0910122 e-mail: glass2012@palina-coatings.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.