

PaliChem PA 7816 prom

Промотор адгезии для стекла

Обеспечивает химическую связь акрилового покрытия с воздушной стороной листового стекла.

Применение

Промотор адгезии для стекла применяется как дополнительный компонент к специальным водным акриловым краскам и лакам промышленного назначения.

Количество вводимого промотора составляет от 2 до 3% по весу, следует придерживаться рекомендаций по технологии покраски конкретным лакокрасочным материалом.

Технические характеристики

Сухой остаток	0-1% по весу
Плотность (уд. вес)	1,00 - 1,01 кг/литр
Расход	2-3 мл/м ²
Разбавитель	вода
Класс опасности	нет

Подготовка продукта

Промотор адгезии по стеклу PaliChem PA 7816 prom вводится в колерованные акриловые краски при интенсивном механическом перемешивании.

Рекомендуется использовать перемешивающее оборудование, обеспечивающее скорость вращения 1000-1500 оборотов в мин

Время жизни состава после введения промотора составляет 1-3 суток. По истечении указанного времени краска к использованию не пригодна.

Оборудование и технология нанесения

Весы или мерная емкость пластиковая. Инструмент и оборудование от промотора по стеклу замывается водой.

Сушка

Промотор гигроскопичен, его следует хранить в плотно закрытой таре. При соприкосновении с водой постепенно теряет реакционную способность.

Хранение

Хранить при температуре от +5 до +35 °С. Не замораживать и не нагревать! Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в не нарушенной таре производителя – 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Поставляется в пластиковых емкостях 5 и 1 литр.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Продукт экологически безопасен, не

содержит растворителей, но не следует сливать в водоемы, сточные воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50 <http://www.palina-coatings.ru>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.